



Fosforslaglod 15% Sølv

Specielt god til lodning af kobber mod kobber

Fosforslaglod 15% Sølv

Leveres i Ø 1,5 mm/2,0 mm/3,0 mm

Fosforlod kan leveres som lodderinge, bånd eller tråd i specielle dimensioner efter ønske.

Dette lod er selvflus-sende, hvilket er en stor fordel ved montagearbejdet.

For at undgå overophedning bør man anvende brusemundstykke.

Til dimension.:

15- 42 mm brusemundstykke. 500 l/min.,

54-108 mm. brusemundstykke. 750 l/min.,

Er ikke egnet til.:

Nikkel og jern eller kobberlegeringer der indeholder nikkel og jern. Bruges ikke til emner der kommer i forbindelse med svovlholdige væsker eller luftarter, samt arbejdstemperature over 200 OC

	Norminel sammen-sætning i %			Smelte interval	Arbejds temp.	Brud styrke*	Vægt fylde	Normer	
Type	Ag	Cu	P	°C	°C	N/mm ²	°g/cm ³	DIN 8513	Anvendelse
AG 15	15	80,3	4,7	645-800	710	250	5,4	L-Ag 15 P	Anvendes uden flux middel til kobber. Kan modstå vekslende belastninger